

コンタクトレール

製品特徴

防錆性 コンクリート強力溶解除去剤

- コンクリートを強力に溶解・除去します。
- 固まったコンクリートに本剤原液をハケなどで塗布し、コンクリートによく染み込ませ、時間を置いた後、ブラシやスクレーパーなどで、擦りながら、落とせます。
- コンクリートの下地の鉄などを錆びさせない防錆効果を付与させています。


使用方法

●強酸性液体なので、作業前に必ず保護メガネ、ゴム手袋、ゴム製保護衣を着用して下さい。
布製・革製衣類等は溶解します。

- ①本剤をハケに含ませ易いように容器に移します。
 - ②ハケで対象となるコンクリート部に塗布し、よく染み込ませます。
 - ③15～20分後、乾く前に、ブラシやスクレーパーでコンクリートを落として下さい。
- 厚みがある場合などは、①～③の作業を繰り返し、コンクリートを落として下さい。

コンクリートノロ溶解能力

試験方法：本剤に下図のコンクリート塊を浸漬し、1時間放置し、溶解能力を確認した。



	浸漬前	1時間浸漬後 取り出し後
本剤 原液		
重量(g)	1.520g	0.871g
		重量変化率 -42.7%

鉄などの下地に優しい。
鉄を錆びさせません。

劇毒物指定品では
ありません。

注意！
アルミの場合は、
腐食し始めますので、
お早めに
洗い流して下さい。

腐食試験

鉄板 JIS G 3141 (SPCC～SB) 1.0mm×50mm×50mm 各溶液に浸漬し、7日間後放置			アルミ 0.5mm×50mm×50mm 各溶液に浸漬し、3時間後放置	
水道水	強酸液	本剤(原液)	強酸液	本剤(原液)
				
赤錆が多量発生	液が黄変。白い粉が 周りに見える。	変化無し	浸漬直後から、 激しく反応。	気泡は発生するが、 反応は穏やか。

使用上の注意

- 皮膚に触れないようにして下さい。万一付着した時は直ちによく水洗して下さい。痛みや異常があれば医師の診察を受けて下さい。
- 目に入った場合はこすらずに、直ちに流水で15分以上注意深く洗い流して下さい。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も流水で数分間注意深く洗浄して下さい。その後、医師の診察を受けて下さい。
- 直射日光、日なた、窓際などの所に置かないで下さい。冷暗所に保管して下さい。

【製造元】

株式会社 エーエヌ・テック

〒521-1114 滋賀県彦根市彦富町931-5
TEL:0749-43-8017 FAX:0749-43-3021

品質保証期間

◎ 1年間

荷 姿

◎ 18kg/1ケース

【販売代理店】